

Ceramic Zirconia Ring



Material	Color	Size	Accuracy	Максимальная температура	Круговой бер	Perpendicularity	Circularity	Parallelism	Применение	RoHS	Y2O3	FeO3	Na2O	SiO2	TiO2	ZrO2	Плотность (г/см3)	Твёрдость (кг/мм²)	Сила изгибаия (МПа)	Прочность на разрушение (МПа а.п.-3/2)	Модуль Elastic (GPa)
Zirconium Oxide (ZRO2)	White	90x100x12mm	0.012mm	400°C(752F)	12um	12um	10um	15um	Color printing industry color control	Compliant	0.0521	<0.001%	<0.001%	<0.001%	<0.001%	>94%	≥6.0	1100~1300	>950	8.0~10.0	210