

Ceramic Stir Bar



Material	Color	Size	Accuracy	Максимальная температура	Круговой бер	Perpendicularity	Circularity	Parallelism	Применение	RoHS	Y2O3	FeO3	Na2O	SiO2	TiO2	ZrO2	Плотность (г/см3)	Твёрдость (кг/мм²)	Сила изгибания (MPA)	Прочность на разрушение (Мр а.м-3/2)	Модуль Elastic (GPa)
Zirconium Oxide (ZrO2)	White	22x134mm	0.012mm	400°C(752F°)	15um	30um	15um	20um	Chemicals,aerospace,medicine,environmental prot	Compliant	0.0521	<0.001%	<0.001%	<0.001%	<0.001%	>94%	≈6.0	1100°1300	>950	8.0°10.0	210