

Tungsten Carbide outer ring with groove



Material	Боре Диа (d)	Толерантность диаметра диаметра	Внешний Диа (D)	Внешняя толерантность к диаметру	Ширина (B)	Коэффициент ширины и толерантности	Maxi mum Temperature	Ovality	Perpendicularity	Concentricity	Parallelism	Применение	RoHS	Composition	Плотность (г/см3)	Твёрдость (Kg /mm2)	Сила изгибания (МПа)	Ingredients	Пористость и некомбинированный углерод	Размер зерен
Tungsten Carbide	30.05mm	+0.00 to -0.03mm	38.00mm	+0.00 to -0.03mm	45.99mm	+0.00 to -0.05mm	950°C	0.005mm	0.01mm	0.01mm	0.01mm	Commonly used on high- precision machining high-pr	Compliant	0.92	14.7	89	2610	0.08	A02 B00 C00	1.6